

# ASLAN R 209

## Umweltfreundliche PP-Folie für langfristige Reparaturarbeiten

Mit ihrer speziellen Schutzlackierung gibt die umweltfreundliche, PVC-freie Folie jedem Buch den optimalen Schutz vor möglichen Einwirkungen von Benzin, Weichmachern usw.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

|                     |                      |                                       |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Folie:</b>       | PP, Schutzlackiert   |                                       |
| <b>Foliendicke:</b> | ~ 70 µm              |                                       |
| <b>Klebstoff:</b>   | Polyacrylatklebstoff | Klebstoffmenge: ~ 35 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Abdeckung:</b>   | Silikonpapier        | Flächengewicht: ~ 67 g/m <sup>2</sup> |

## Eigenschaften

|                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Klebkraft (ASTMD-903):</b> | sofort:<br>nach 1 Woche:  | ~ 10 N/25 mm<br>~ 17,5 N/25 mm |
| <b>Dimensionsstabilität:</b>  | verklebt auf Aluminium<br>nach 48 Stunden bei 70 °C<br>(25 x 25 cm) | max. -0,05 %                   |
| <b>Reißdehnung:</b>           | DIN 53 455  | längs: 150 %<br>quer: 170 %    |
| <b>Temperaturbereich:</b>     | während des Verklebens:<br>verklebt:                                | ab 15°C<br>-30 °C bis +80 °C   |
| <b>Kältebruch:</b>            | ca. -5 °C   |                                |

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708  
50  
**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



**www.ASLAN-Schwarz.com**

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# ASLAN R 209

## Verarbeitung

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

**Stand: 07|2013**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708

50

**e-mail** [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN