

# ASLAN TMO

## Montagefolie mit Abdeckung zum Übertragen oder Lagern von Folienplots

Diese glasklare, selbstklebende Montagefolie mit Abdeckung eignet sich hervorragend zum Positionieren und Applizieren von Schriftzügen und Grafiken. Als Positionierungshilfe erleichtert ein 20 mm Karodruck auf der Silikonseite ihrer Papierabdeckung das Zusammenstellen von ein- und mehrfarbigen, geschnittenen Folienplots.

Die Folie ist mehrfach verwendbar.

Die flexible PVC-Folie ist hochflexibel und ideal zum Übertragen der WallMask ASLAN S 41 auf rauen Untergründen geeignet.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204.708-80**

## Materialaufbau

Folie:	PVC	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 67 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903, auf glänzender Folie):	sofort:	~ 0,5 – 1 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 1,3 – 2,5 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~150 %
		quer: ~ 130 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C
		-30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708 50  
**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# ASLAN TMO

## Verarbeitung

### Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben. Feuchtigkeit, lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Beim Übertragen von nass zu verklebenden Folien sollte die ASLAN TMO maximal eine Stunde nach dem Aufbringen zum Verkleben verwendet werden.

Um den Verbund aus ASLAN TMO und dem zu verklebendem Folienplot zu übertragen, wird er mit der TMO-Seite nach unten gelegt und die Abdeckung in einem Winkel von 180° abgezogen.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

### Stand: 02|2018

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49(0)2204.708 80 · fax +49(0)2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN