

ASLAN D

Beidseitig klebende Schabrackenfolie

Diese beidseitig klebende Hart-PVC-Folie eignet sich hervorragend zur Festigung von Zuschnitten und für die Erstellung von Schabracken zur Fenstergestaltung. Die Folie zeichnet sich durch ihre hohe Deckkraft aus und ist äußerst formstabil. Ein Bandodruck mit den gängigen Schabrackenformen auf einer der beiden Abdeckseiten dient als praktische Schneidehilfe und Motiv-Vorlage.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Folie: | Hart-PVC | |
| Foliendicke: | ~ 300 µm | |
| Foliengewicht: | ~ 380 g/m ² | |
| Klebstoff: | Polyacrylatklebstoff | Klebstoffmenge: ~ 30 g/m ² |
| Abdeckung: | beidseitig Silikonpapier | Flächengewicht: ~ 63 g/m ² |
| | Auf der einen Seite mit Bando-, auf der anderen Seite mit Karodruck. | |
| Gesamtdicke: | ~ 460 µm | |
| Gesamtgewicht: | ~ 580 g/m ² | |

Eigenschaften

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Klebkraft (ASTMD-903): | beide Seiten: | |
| | sofort: | ~ 10 N/25 mm |
| | nach 1 Woche: | ~ 20 N/25 mm |
| Temperaturbereich: | während des Verklebens: | 25°C |
| | verklebt: | -30 °C bis +80 °C |

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708
50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN D

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708

50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN