

# ASLAN V

## Einseitig klebende Schabrackenfolie mit Velours

Diese einseitig klebende Hart-PVC Folie mit Veloursoberfläche eignet sich hervorragend für die Raumgestaltung und für die Erstellung von Schabracken zur Fenstergestaltung. Die Folie zeichnet sich durch ihre hohe Deckkraft aus und ist äußerst formstabil.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Hart-PVC mit Veloursoberfläche	
<b>Foliendicke mit Velours:</b>	~ 550 µm	
<b>Foliengewicht:</b>	~ 380 g/m <sup>2</sup>	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 30 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier mit Bandedruck	Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke:</b>	~ 550 µm	
<b>Gesamtgewicht:</b>	~ 603 g/m <sup>2</sup>	

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort:	~ 5 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 12 N/25 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708  
50  
**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# ASLAN V

## Verarbeitung

---

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

**Stand: 07|2013**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708

50

**e-mail** [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



**[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)**

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**