

Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62

Die besonders kratzfeste Tafelfolie zur Beschriftung mit Schulkreide

Die selbstklebende, schwarze Tafelfolie ist ideal für täglich wechselnde Beschriftungen wie z.B. in Bars und Restaurants. Vom Büro bis zum Kinderzimmer verwandelt sie jede glatte Oberfläche in eine mit Kreide beschreibbare Tafel. Dabei ist eine rückstandsfreie Entfernung der Kreide gewährleistet.

Die besonders kratzfeste Oberfläche stellt sicher, daß Schriften mit Kreide leicht abgewischt werden können ohne Schatten oder Geisterschriften zu hinterlassen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	PVC	
Foliendicke:	~ 130 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 1 Woche:	~ 8,4 N/25 mm ~ 10,7 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Acrylglas nach 24 Stunden bei 60 °C	max. - 0,5 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Haltbarkeit:	Bis zu 2 Jahren im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

Blackboard AntiScratch **ASLAN CR 62**

Verarbeitung

Bedruckbarkeit:	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten, sowie mit Siebdruckfarben bedruckt werden. Nach dem Bedrucken mit Siebdruckfarben muss der Druck vor der Weiterverarbeitung mindestens 48 Stunden trocknen.
Verklebung:	Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine eventuelle Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre lagerfähig, gerechnet vom Datum der Herstellung. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von eventuellen Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03|2015

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN